



TUBERÍA PE-RT

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	UNIDAD
Aspereza	0.007	mm
Densidad	> 941	Kg/m ³

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	VALOR	UNIDAD
Temperatura máxima de servicio	95	°C
Temperatura máxima	110	°C
Reversión de calor 120°C; 1 hora	<2.0	%
Coefficiente de expansión térmica	1.8	10 /K
Conductividad térmica a 60°C	0.40	W/m°K
Temperatura VICAT	124.7	°C
Tiempo de inducción de la oxidación	>40	Min

CARACTERÍSTICAS MECANICAS	VALOR	UNIDAD
Resistencia a la tracción	>22	N/mm ²
Alargamiento hasta rotura	>400	%
Resistencia interna de presión=4.8Mpa, 95°C	>1	Horas
Resistencia interna de presión=4.7Mpa, 95°C	>22	Horas
Resistencia interna de presión=4.6Mpa, 95°C	>165	Horas
Resistencia interna de presión=4.4Mpa, 95°C	>1000	Horas
Resistencia interna de presión=2.5Mpa, 110°C	>1	Años